

ANTICORIT RPO 2002 IT

Protettivo a film oleoso

Descrizione

ANTICORIT RPO 2002 IT è un protettivo oleoso costituito da basi minerali ad altissima raffinazione e agenti anticorrosivi di sintesi, esente da solventi e bario.

Applicazioni

Specifico per la protezione di ogni tipo di lamiera in acciaio.

La pellicola protettiva, oltre a prevenire dalla ruggine e dalla corrosione i laminati durante lo stoccaggio e il trasporto, possiede caratteristiche chimiche-fisiche particolari che conferiscono eccellenti proprietà lubrificanti e facilita le successive operazioni d'imbutitura e tranciatura dei nastri, anche con geometrie complesse e ampi raggi di curvatura quali ad esempio la pannelleria auto e nello specifico i cofani vano motore.

La conducibilità dielettrica tipica garantisce un corretto grado di caricamento per l'utilizzo con sistemi elettrostatici.

Vantaggi

- Eccellente protezione anticorrosiva.
- Resistenza agli attacchi corrosivi da atmosfere fortemente aggressive.
- Versatilità di impiego.
- Resistenza del film a raggi UV.
- Buone proprietà lubrificanti
- Riduzione dell'usura degli stampi.
- Buona saldabilità dei laminati.
- Film residuo facilmente asportabile.
- Massima compatibilità con acciai galvanizzati, elettro galvanizzati, zincati, elettrozincati galvanicamente, lamiera rivestita di zinco-nickel, lamiera prefosfatata ed alluminio placcato in acciaio.

Modalità di stoccaggio e smaltimento

Conservare il prodotto, in imballi originali chiusi, in magazzino coperto a temperature comprese tra i +5 e +40°C. Il prodotto, se correttamente conservato, mantiene inalterate le sue caratteristiche per un periodo non inferiore a sei mesi. Stoccaggi a temperature eccessivamente rigide possono portare a gelificazione del prodotto e momentanea difficoltà nella preparazione delle emulsioni. Conferire il prodotto esausto al Consorzio degli Oli Usati in ottemperanza alle norme vigenti.

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica non costituiscono specifica; nessuna garanzia è espressa o sottintesa riguardo l'accuratezza di questi dati o i risultati che si ottengono dal loro uso. Questi possono subire variazioni senza preavviso. Il venditore non sarà responsabile di eventuali guasti, danni o inconvenienti risultanti dall'uso improprio del prodotto nei processi industriali dell'acquirente o in combinazione con altre sostanze

ANTICORIT RPO 2002 IT

Protettivo a film oleoso

Caratteristiche Medie Indicative

Proprietà	U. M.	Valore	Metodo
Colore	---	3,0	ASTM D 1500
Densità (20°C)	Kg/l	0,858	ASTM D 1298
Viscosità @ 40°C	mm ² /sec	22	ASTM D 445
Punto d'infiammabilità C.O.C.	°C	200	ASTM D 92
Punto di scorrimento	°C	-12	ASTM D 97-96A
Nebbia salina	h	18	ASTM B 117
Camera umidostatica	h	200	ASTM D 1748

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica non costituiscono specifica; nessuna garanzia è espressa o sottintesa riguardo l'accuratezza di questi dati o i risultati che si ottengono dal loro uso. Questi possono subire variazioni senza preavviso. Il venditore non sarà responsabile di eventuali guasti, danni o inconvenienti risultanti dall'uso improprio del prodotto nei processi industriali dell'acquirente o in combinazione con altre sostanze

03-2017, Page 2

FUCHS LUBRIFICANTI SPA
Via Riva, 16
14021 – Buttigliera d'Asti (AT)
Italia

Tel. 011.99.22.811
Fax 011.99.22.857
dacindustria@fuchslubrificanti.it